

Vitex Vi Anti-Rust Primer

Antikorozní základová barva

- Vysoká antikorozní ochrana
- Rychleschnoucí základní nátěr

Základní nátěr na bázi alkydových pryskyřic s antikorozní ochranou. Vytváří dokonalý podklad pro syntetické a vodouředitelné emaily nanášené na kovové povrchy. Vyznačuje se výjimečnou adhezí, rychlým schnutím, elasticitou a výborným vyrovnáním nanášené vrstvy.



Odstín: červeno-hnědý, šedý

Ředění: do 5% ředidlem T300 (štětec, váleček), do 5% ředidlem T350 (stříkáč pistolí)

Doba schnutí na dotyk: 30 - 60 minut

Doba na druhý nátěr: 24 hodin

Balení: 650ml, 2.5l

Vydatnost na jednu vrstvu: 12-14 m²/l

Aplikace: štětec, váleček, stříkáč pistole

Povrchová úprava: mat

Lze tónovat v systému Colorfull: ne

Měrná hmotnost: 1,54 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistění: ředidlem T300-T350

Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie "A" je 500 g / l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <499 g / l.

Příprava povrchu

Povrchy musí být čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálů se špatnou přilnavostí. Poté povrch lehce obruste a odmastěte např. ředidlem T300.

Poznámka k aplikaci

Před použitím barvy ji dobře promíchejte, aby na dně nezůstala žádná usazenina a případně naředte (dle způsobu použití). Na připravený povrch naneste jednu nebo dvě vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkáč pistolí.. Barva zasychá na dotek po 30-60min. Další vrstvu nanášejte po 24 hodinách. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje. Po úplném zaschnutí můžete povrch lehce přebrousit (ale neprobrousit) a po odstranění prachu nanést vrchní nátěr barvy. Štětce nebo válečky s možností ředění do 5% ředidlem T300 nebo stříkáč pistolí s možností ředění do 5% ředidlem T350. Jako vrchní barvu lze použít vodouředitelný Aquavit eco, nebo ředidlové Verolak, Platinum, Hlavy metal silikon... Tyto časy jsou proměnné v závislosti na savosti povrchu, tloušťce vrstvy, teplotě a vlhkosti s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje.

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80% nebo pokud v příštích 48 hodinách hrozí déšť/mráz.

Nepoužitá barva vyžaduje speciální zacházení pro bezpečnou likvidaci.

Skladování

48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

Certifikace:



TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

