

Vitex Velatura

Základová barva (ředidlo)

- vynikající rozliv a kryvost
- výborná brousitelnost
- ideální pro venkovní a vnitřní dřevěné povrchy

Bílá alkydová základová barva na rozpouštědlové bázi. Je **určena především k nátěrům dřevěných povrchů** případně stavebních povrchů jako stěn, stropů, soklů apod. a protože neobsahuje antikorozi složky **není určena k nátěrům kovů**. Má výborný rozliv, snadno se brousí, vynikající plnivost a odolnost proti stékání. Může být přetřena vodouředitelnými barvami (Aquavit) nebo rozpouštědlovými (Verolac, Platinum, Heavy Metal Silicon).



- Vynikající krycí schopnost a vyrovnávací vlastnosti
- Výborná nanášení štětcem
- Přelakovatelný vodou nebo rozpouštědlovými emailovými barvami

Odstín: Bílá

Ředění: do 3% ředidlem T300 (štětec váleček), do 3% ředidlem T350 (stříkáč pistolí)

Doba schnutí na dotyk: 2-3 hodiny

Doba na druhý nátěr: 16-18 hodin

Balení: 375ml, 750ml, 2,5l, 5l

Vydatnost na jednu vrstvu: 16-18 m²/l

Aplikace: štětec, váleček, stříkáč pistolí

Lze tónovat v systému Colorfull: ne

Měrná hmotnost: 1,48 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistění: ředidlem T300 nebo T350

Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 350 g / l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <348 g / l.

Příprava povrchu

Povrchy musí být čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálů se špatnou přilnavostí. K vyplnění děr nebo trhlin použijte tmel Acrylic putty. Poté povrch lehce obrušte a odstraňte prach např. vlhkým hadrem a nechte oschnout.

Poznámka k aplikaci

Před použitím barvy ji dobře promíchejte, aby na dně nezůstala žádná usazenina a případně naředte (dle způsobu použití). Na připravený povrch naneste jednu nebo dvě vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkáč pistolí.. Barva zasychá na dotek po 2-3hod. Další vrstvu nanášejte po 16-18 hodinách. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje. Po úplném zaschnutí můžete povrch lehce přebrousit (ale neprobrousit) a po odstranění prachu nanést vrchní nátěr barvy. Štětcem nebo válečkem s možností ředění do 3% ředidlem T300 nebo stříkáč pistolí s možností ředění do 3% ředidlem T350. Jako vrchní barvu lze použít vodouředitelný Aquavit eco, nebo ředidlové Verolac, Platinum, Heavy metal silikon... Tyto časy jsou proměnné v závislosti na savosti povrchu, tloušťce vrstvy, teplotě a vlhkosti s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje.

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80% nebo pokud v příštích 48 hodinách hrozí déšť/mráz.

Nepoužitá barva vyžaduje speciální zacházení pro bezpečnou likvidaci.

Skladování

48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C