

Vitex Velatura Eco

Základová barva (voda)

- Excelentní přilnavost
- Rychle schne
- Výborný rozliv a plnivost

Bílá matná vodou ředitelná základová barva pro vnitřní i venkovní použití. Je určena k nátěrům dřeva, skla, hliníku, galvanizované oceli, tvrdého PVC nebo povrchů se starými nátěry apod. Díky svému speciálnímu složení má vynikající plnicí a brusné vlastnosti a nabízí skvělou přilnavost ke všem starým nátěrům. Není ale určena k nátěru železa (holého kovu), protože neobsahuje antikorozi složky. Barva je téměř bez zápachu, snadno se nanáší, má velmi dobrý rozliv a nezanechává stopy po štětcí. Může být přetřena vodouředitelnými barvami (Aquavit) nebo rozpouštědlovými (Verolac, Platinum, Heavy Metal Silicon).



Odstín: Bílá

Ředění: 5-10% vodou (štětec váleček), 10-15% vodou (stříkáč pistolí)

Doba schnutí na dotyk: 30-60 minut

Doba na druhý nátěr: 6-8 hodin

Balení: 750ml, 2.5l

Vydatnost na jednu vrstvu: 11-14

Aplikace: štětec, váleček, stříkáč pistole

Povrchová úprava: mat

Lze tónovat v systému Colorfull: ne

Měrná hmotnost: 1,37 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistění: vodou

Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 30 g / l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <15 g / l.

Příprava povrchu

Povrchy musí být čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálů se špatnou přilnavostí. K vyplnění děr nebo trhlin použijte tmel Acrylic putty. Poté povrch lehce obruste a odstraňte prach např. vlhkým hadrem.

Poznámka k aplikaci

Před použitím barvy ji dobře promíchejte, aby na dně nezůstala žádná usazenina a naředte (dle způsobu použití). Na připravený povrch naneste jednu nebo dvě vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkáč pistolí.. Barva zasychá na dotek po 30-60min. Další vrstvu nanášejte po 6-8 hodinách. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje. Po úplném zaschnutí můžete povrch, mezi vrstvami lehce přebrousit a po odstranění prachu nanést druhou vrstvu barvy. Při aplikaci štětcem nebo válečkem s možností ředění do 10% nebo stříkáč pistolí s možností ředění do 15% vodou. Jako vrchní barvu lze použít vodouředitelný Aquavit eco, nebo ředidlové Verolac, Platinum, Hlavy metal silikon... Tyto časy jsou proměnné v závislosti na savosti povrchu, tloušťce vrstvy, teplotě a vlhkosti s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje.

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80% nebo pokud v příštích 48 hodinách hrozí déšť/mráz.

Nepoužitá barva vyžaduje speciální zacházení pro bezpečnou likvidaci.

Skladování

48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

Certifikace:



TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

