

Vitex Grip 360

Adhezní základová barva

- Skvělá přilnavost na obtížně savých a nesavých površích
- Izoluje a zakryje povrchy se starými skvrnami
- Pro vnitřní i venkovní použití

Adhezní základová barva na bázi modifikovaných akrylových pryskyřic. Vhodná pro vnitřní i venkovní použití. Nabízí skvělou přilnavost a kotvení na obtížně savé povrchy např.: pozinkované železo, hliník, měď, um.hmota, PVC, sklo, keramika, sklolaminát, koupelnové obklady, polystyren a také zvýšenou přilnavost a kotvení na savých površích např.: omítky, MDF, překližka, apod.. Má i vynikající přilnavost na dřívě natřené hladké povrchy a zároveň kryje a izoluje staré skvrny. Díky velmi nízkým emisím těkavých organických sloučenin přispívá k nejlepší kvalitě vnitřního vzduchu a zdravějšímu prostředí. Lze jej tónovat pro zvýšenou kryvost vrchních barev. **Nikdy neaplikujte** jako vrchní nátěr barvu na bázi nitrocelulózy nebo 2K systémy na rozpouštědlové bázi.



Odstín: Bílý lze zatónovat

Ředění: 5-10% vodou (štětec váleček), 10-15% vodou (stříkáč pistolí)

Doba schnutí na dotyk: 30-60 minut

Doba na druhý nátěr: 6-8 hodin

Balení: 750ml, 2.5Lt

Aplikace: štětec, váleček, stříkáč pistolí

Měrná hmotnost: 1,38 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistění: vodou

Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 30 g / l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <15 g / l.

Příprava povrchu

Povrchy musí být čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálů se špatnou přilnavostí. K vyplnění děr nebo trhlin použijte tmel Acrylic putty. Poté povrch lehce obrušte a odstraňte prach např. vlhkým hadrem.

Poznámka k aplikaci

Před použitím základní barvu naředte 5-15% vody dle způsobu aplikace. Dobře promíchejte a občas opakujte i během aplikace. Naneste jednu nebo dvě vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkáč pistolí. Při vnějším použití, neaplikujte, pokud v příštích 48 hodinách hrozí déšť/mráz. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje. Nikdy neaplikujte na základní barvu nitrocelulózu a 2K rozpouštědlové barvy.

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%.

Nepoužitá barva vyžaduje speciální zacházení pro bezpečnou likvidaci.

Skladování

48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

Certifikace:



TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

