

Vitex Acrylan silikon

Fasádní barva silikonová

- Maximální odolnost povětrnosti
- Dlouhodobá životnost
- Vynikající stálobarevnost

Silikonová fasádní barva s vysokou paropropustností. Je určena k venkovním nátěrům i nových omítek (vápenocementových, břizolitových, historických omítek památkových budov, štuků, stěrek, svislých betonových konstrukcí, porobetonu apod.). Má výjimečnou odolnost proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Účinně zabraňuje prostupu vlhkosti do zdiva a velmi aktivně umožní vlhkosti obsažené ve zdivu uniknout do prostoru. Díky svým samočisticím vlastnostem a UV odolností přispívá k vizuální životnosti budov. Tónuje se většinou pomocí anorganických pigmentů jejichž dlouhá životnost koresponduje s dlouhodobou stálobarevností a odolností silikonového pojiva. Natírané povrchy musí mít vždy stejnoměrnou savost v ploše. Jako penetraci doporučujeme Acrylan unco eco s mikromletým plnivem. Barva je dodávána bílá s možností tónování v omezeném množství odstínů.



Odstín: bílý lze zatónovat

Ředění: 0-10% vodou, dle způsobu aplikace

Doba schnutí na dotyk: 30-60 minut

Doba na druhý nátěr: 4-5 hodin

Balení: 3l, 10l

Vydatnost na jednu vrstvu: 13-15 m²/l

Aplikace: štětec, váleček, stříkáč, pistole

Povrchová úprava: mat

Lze tónovat v systému Colorfull: ano

Měrná hmotnost: 1,5 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistění: vodou

Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 40 g / l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <20 g / l.

Příprava povrchu

Povrchy musí být hladké, čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty, solí a materiálů se špatnou přilnavostí. Otvory nebo trhliny vyplňte akrylovým tmelem Acrylic putty a přebruste. Nové nebo porézní povrchy vždy penetrujte. Doporučené penetrační nátěry Acrylan Unco.

Poznámka k aplikaci

Před použitím barvu naředte do 10% vodou dle způsobu aplikace. Dobře promíchejte a občas opakujte i během nátěru. Naneste jednu vrstvu štětcem, válečkem nebo stříkáč, barva zasychá na dotek po 30-60min./23°C po dokonalém proschnutí minimálně 4-5hod/23°C lze aplikovat další vrstvu nátěru. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%.

Nepoužitá barva vyžaduje speciální zacházení pro bezpečnou likvidaci.

Skladování

48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

Certifikace:



TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

