

Vitex Pool paint

Epoxydový email na bazény

- Vynikající odolnost vůči vodě, chlóru a bazénové chemii
- Výborná přilnavost a dlouhotrvající ochrana

Je dvousložková epoxydová barva na bázi rozpouštědel speciálně vyvinutá pro maximální trvanlivost pod vodou. Vhodná pro betonové bazény a jejich kovové prvky. Vytváří neporézní lesklý a elastický povrch, vysoce odolný vůči otěru (automatizované čistící systémy) a bazénové chemii. Má vynikající přilnavost, výborný rozliv a zajišťuje bazénu dlouhodobou ochranu.



Odstín: Sv. modrá

Ředění: 5% ředidlem Epoxy thinner

Doba schnutí na dotyk: 1-2 hodiny

Doba na druhý nátěr: 12 hodin ne déle jak 2 dny

Balení: A+B=3.5l

Vydatnost na jednu vrstvu: 8-10 m² / l

Aplikace: štětec, váleček, stříkáč, pistole

Povrchová úprava: lesk

Lze tónovat v systému Colorfull: ne

Měrná hmotnost: A -1,34 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) B - 0,92 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistění: ředidlem Epoxy thinner

Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 500 g / l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <490 g / l.

Příprava povrchu

Povrchy musí být čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálů se špatnou přilnavostí. Poté povrch lehce obracejte a odmastěte např. ředidlem T300.

Poznámka k aplikaci

Před použitím barvy ji naředte 5% Epoxy thinner (do složky A přidejte ředidlo) dobře rozmíchejte tak aby na dně nezůstala žádná usazenina a ředidlo se spojilo s barvou. Poté přidejte tužidlo směs opět dobře promíchejte a nechte cca 3 minuty odpočinout před samotným nátěrem. V případě, že budete natírat úplně nový beton ředte 10-15% ředidlem Epoxy thinner pro základní nátěr a další vrstvu ředte standardním způsobem. Naneste dvě až tři vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkáč, pistolí. Barva zasychá na dotek po 1-2 hodinách. Další vrstvu nanášejte po cca 12 hodinách od prvního nátěru ne déle než 2 dny.. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje.

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80% nebo pokud v příštích 48 hodinách hrozí déšť/mráz.

Nepoužitá barva vyžaduje speciální zacházení pro bezpečnou likvidaci.

Skladování

48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C