

Vitex Martelite

Email s kladívkovým efektem

- Ochrana a dekorace kovových povrchů
- Velká odolnost

Martelite je alkydová barva s kladívkovým efektem na rozpoštědlové bázi. Je vhodná na ochranu a dekoraci kovových povrchů. Vyniká dobrou přilnavostí, odolností vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám a je rychleschnoucí. Může být aplikována přímo na kov bez použití základové barvy. Vytváří specifický kladívkový efekt, kterého dosáhnete aplikací stříkácí pistolí. Při aplikaci štětcem nebo válečkem nedosáhnete na velkých plochách tak stejnoměrného kladívkového efektu.



Odstín: 13 odstínů dle vzorkovnice

Ředění: 0-5% ředidlem T300-T350 dle způsobu aplikace

Doba schnutí na dotyk: 30-60 minut

Doba na druhý nátěr: 2-3 hodiny nebo po 7 dnech od prvního nátěru

Balení: 750ml, 2,5l

Vydatnost na jednu vrstvu: 8-10 m² / l

Aplikace: štětec, váleček, stříkácí pistole

Povrchová úprava: lesklý kladívkový efekt

Lze tónovat v systému Colorfull: ne

Měrná hmotnost: 0,98 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistění: ředidlem T300 nebo T350

Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 500 g / l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <495 g / l.

Příprava povrchu

Povrchy musí být čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálů se špatnou přilnavostí. Poté povrch lehce obruste a odmastěte např. ředidlem T300.

Poznámka k aplikaci

Před použitím barvy ji případně naředte (dle způsobu použití) dobře rozmíchejte tak aby na dně nezůstala žádná usazenina a občas opakujte během aplikace. Naneste dvě vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkácí pistolí. Barva zasychá na dotek po 30-60 minutách. Další vrstvu nanášejte po 2-3 hodinách ne déle než 7 dní od prvního nátěru. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje.

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80% nebo pokud v příštích 48 hodinách hrozí déšť/mráz.

Nepoužitá barva vyžaduje speciální zacházení pro bezpečnou likvidaci.

Skladování

48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C