

Vitex Lussolac

Silnovrstvá lazura

- Pro venkovní i vnitřní použití
- Vysoká elasticita a tvrdost
- S UV filtry

Je silnovrstvá lazura na bázi ředidlové polyuretanové pryskyřice. Má výborné aplikační vlastnosti, vysoký lesk a velmi dobrou pružnost a tvrdost. Díky použití polyuretanové pryskyřice poskytuje vynikající trvanlivost a díky UV filtru vynikající odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám. Chrání dřevo před škodlivými účinky slunečního záření. Je k dispozici v 11-ti lesklých odstínech a bezbarvé provedení v lesku, saténu a matu.



Odstín: 11 odstínů v lesku a bezbarvý lesk, satén a mat

Ředění: 0-3% ředidlem T300-T350 dle způsobu aplikace

Doba schnutí na dotyk: 3-4 hodiny

Doba na druhý nátěr: 20-24 hodin

Balení: 180ml, 750ml, 2.5l

Vydatnost na jednu vrstvu: 12-16 m²/l

Aplikace: štětec, váleček, stříkáč pístele

Povrchová úprava: lesk (bezbarvý lesk, satén, mat)

Lze tónovat v systému Colorfull: ne

Měrná hmotnost: 0,95 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistění: ředidlem T300 nebo T350

Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 400g / l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <399 g / l.

Příprava povrchu

Povrchy musí být čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálů se špatnou přilnavostí. Poté z povrchů odstraňte případnou pryskyřici lehce obruste a odmastěte např. ředidlem T300.

V případě, že je dřevo příliš savé poletujte ho jednou vrstvou Diaxyly extra.

Poznámka k aplikaci

Před použitím lazury ji dobře promíchejte a případně naředte (dle způsobu použití). Na připravený povrch naneste dvě vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkáč pístele. Lak zasychá na dotek po 3-4hod. Další vrstvu nanášejte po 20-24 hodinách. Tyto časy jsou proměnné v závislosti na savosti povrchu, tloušťce vrstvy, teplotě a vlhkosti s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje. Po úplném zaschnutí můžete povrch, mezi vrstvami lehce přebrousit a po odstranění prachu nanést druhou vrstvu lazury.

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80% nebo pokud v příštích 48 hodinách hrozí déšť/mráz.

Nepoužitý lak vyžaduje speciální zacházení pro bezpečnou likvidaci.

Skladování

48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

Certifikace:



TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

