


## Vitex Decking oil (terasový olej)

Terasový olej

Ochranný penetrační olej je směs modifikovaných, přírodních olejů obohacených voskem. Proniká hluboko do pórů dřeva. Účinně jej chrání proti pronikání vody, zvýrazňuje přírodní krásu a zároveň umožňuje dřevu dýchat. Je určen k venkovním ochranným nátěrům dřevěných povrchů jako jsou palubkové podlahy, paluby, ploty, pergoly, a podobné dřevěné prvky. Má vysokou odolnost vůči chemikáliím, osvěžuje, penetruje, chrání dřevo před silným slunečním zářením (UV), nepříznivým povětrnostním podmínkám a namáhání.



**Odstín:** Transparent

**Ředění:** neředí se

**Doba schnutí na dotyk:** 2-3 hodiny

**Doba na druhý nátěr:** 2 dny

**Balení:** 2.5l, 5l

**Vydatnost na jednu vrstvu:** 12-16 m<sup>2</sup>/l

**Aplikace:** štětec, bavlněný hadřík

**Povrchová úprava:** přírodní vzhled

**Lze tónovat v systému Colorfull:** ne

**Měrná hmotnost:** 0,86 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

**Čistění:** ředidlem T300 nebo T350

### Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 750 g / l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <450 g / l.

### Příprava povrchu

Povrchy musí být čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálů se špatnou přilnavostí. Poté z povrchů odstraňte případnou pryskyřici lehce obruste a odmastěte např. ředidlem T300.

### Poznámka k aplikaci

Před použitím oleje ho dobře rozmíchejte. Naneste jednu vrstvu nechte 5 minut zapít do dřeva a případný přebytečný materiál setřete bavlněným hadříkem. V případě, že je dřevo savé aplikujte po 48 hodinách druhou a opět nechte 5 minut zapít do dřeva a případný přebytečný materiál setřete bavlněným hadříkem. Olej zasychá na dotek po 2-3 hodinách. Další vrstvu nanášejte po 48 hodinách od prvního nátěru. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje.

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80% nebo pokud v příštích 48 hodinách hrozí déšť/mráz.

Nepoužitá barva vyžaduje speciální zacházení pro bezpečnou likvidaci.

### Skladování

48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C