

## HB Body F290 Ultralight

odlehčený univerzální tmel

- dobře se brousí a tvaruje
- rychle schne i při nízkých teplotách
- široký výběr balení

Univerzální odlehčený polyesterový tmel. Je určen k tmelení poškozených povrchů menších a středních velikostí. Tento má velkou plnivost, lze ho dobře tvarovat a má zároveň velmi jemnou strukturu povrchu po broušení (minimum pórů). Lze ho použít na standardní povrchy jako je galvanizovaná ocel, nerez, hliník, dřevo, polyesterové povrchy apod. Rychle schne a je lehce brousitelný nejlépe za sucha.



**Odstín:** Běžový

### Informace k aplikaci

Povrch musí být čistý, suchý, zbaven prachu a mastnoty. Pro odmaštění doporučujeme použít Antisil 770 (771). V případě potřeby odstraňte odlupující se části rzi či zbytky nesoudržných starých barev. Neaplikujte na Body 961 a 1K plniče a základy, TPA, staré měkké barvy a laky.

Tmel natužte v poměru 100:2-3% (objemově) a řádně promíchejte. Nedávejte více tužidla do tmelu než je doporučené množství 3%, protože větší množství tužidla může ovlivnit finální odstín nanesené barvy. Doba zpracovatelnosti takto natuženého tmelu je do 4-5min/23°C. Nanášejte gumovou stěrkou, v případě zaoblených částí, nebo kovovou či nerezovou špachtlí. K plnému proschnutí dojde asi za 20-30min/23°C nebo při použití IR 5-8min/60-70cm. Poté doporučujeme brousit za sucha brusným papírem zrnitosti P120-400, případně pod vodou brusným papírem zrnitosti P180-800. V případě použití tmelu do vyšších teplot než je 80-100°C snižte množství tužidla o 50% (100:1-1,5%) aby nedocházelo k odlupování. Při vyšších teplotách proveďte vždy kontrolní vzorek. Jako další vrstvu doporučujeme akrylátový plnič (360, 333, 334 ...)

Pro druhou dokončovací vrstvu použijte tmel F220 Bodyfine nebo F18 Glaze



**Poměr tužení:** 100:2-3% (objemově)



**Tužidlo:** Součástí balení



**Ředění:** Neředí se



**Čas zpracování:** 4 - 5 minut po natužení



**Doba schnutí:** 20-30 min/23°C



**Doba schnutí IR:** 5-8min, 60-70 cm



**Broušení za sucha:** P120 - P400



**Broušení za mokra:** P180 - P800



**Balení:** 200ml, 500ml, 1l

**Měrná hmotnost:** 1.06g/cm<sup>3</sup>

### Skladování

24 měsíců od data výroby



**Používejte pracovní ochranné pomůcky:** Masku

### Hodnoty VOC

Maximální obsah VOC daný směrnici 2004/42/IB(b)(250)25 v této kategorii je 250 g/l. Obsah VOC v tomto výrobku připraveného k použití je 250 g/l.

