

## HB Body F215 Fiberlight long

Tmel s dlouhým skelným vláknem

- K tmelení větších nerovností
- Na prorezavělé místa
- Snadné broušení

Polyesterový, dvousložkový stěrkový **tmel s dlouhým skelným vláknem**. Je určen tmelení velkých nerovností a především na místa, kde je potřeba velké „přemostění“ poškození – velké rezavé otvory nebo mechanická poškození a kde nelze použít svařování nebo výměnu dílu. Díky odlehčené formě se vyznačuje snadným broušením a dobrým tvarováním. Lze ho použít na standardní povrchy jako je železo, zkorodované i prorezivělé, dřevo, polyesterové povrchy, beton apod. Rychle schne a je lehce brouitelný za sucha.



**Odstín:** Transparentní

### Informace k aplikaci

Tmel vždy dobře smíchejte s tužidlem. Nikdy nepřekročte poměr tužení, mohlo by to způsobit skvrny na finálním nátěru. Neaplikujte při teplotách pod +5°C



**Poměr tužení:** 100:3 (2-3% tužidla)



**Tužidlo:** Body Hardener



**Doba schnutí:** 20-30 min / 23°C



**Doba schnutí IR:** 5-8 min



**Broušení za sucha:** P 100 – P 120



**Balení:** 1l

**Měrná hmotnost:** 1.10g / cm<sup>3</sup>

**Pevný obsah:** 71%

**Čistění:** Hb Body 767 ECO Nitro Thinner

### Skladování

Ve stinném místě při teplotě +5°C - +25°C, 24 měsíců od data výroby



**Používejte pracovní ochranné pomůcky:** Dýchacích cest a očí.

### Hodnoty VOC

Maximální obsah VOC daný směrnici VOC (2004/42/EC) v této kategorii je 250 g/l. Obsah VOC v tomto výrobku připraveného k použití je 115 g/l.