

HB Body 696

Air dry 2K HS Clear Coat 2:1

- Na vzduchu schnoucí
- Leštitelný za 50-60min.

Dvosložkový bezbarvý HS lak, který extrémě rychle schne při teplotách 15-23°C. Je vhodný především na lakování jednotlivých dílů automobilů z důvodu rychlého schnutí. Tuží se tužidly Body 626 normal a 627 fast. Schnutí při teplotě 23°C/50-60min. a při teplotě 60°C/10-15min. Nanáš se ve dvou plných vrstvách na 1K báze ředidlové nebo vodouředitelné.



Odstín: Transparent

Informace k aplikaci

Aplikace s tužidlem Body 626

Povrchy na které budete nanášet lak musí být suché zbaveny prachu a mastnoty. Pro odmaštění doporučujeme Antisil 770 nebo Antisil 771. Následně připravíte směs v poměru 2:1 (2díly laku a 1díl tužidla Body 626). Do směsi přidáte ředidlo Body 740 5% a promícháte. Doba zpracovatelnosti takto připravené směsi je do 1hod./20°C.

Na 1K ředidlovou nebo vodouředitelnou bázi nanese jednu plnou vrstvu laku. Po 3-5min./20°C odvětrání naneste druhou vrstvu laku. Po 25-30 min./23°C je lak odolný prachu a po 90-105min./23°C připraven k montáži. Leze jej i přisoušet 10-15min./60°C.

Pro aplikaci používejte stříkáci pistoli o velikosti trysky 1,2-1,3mm při tlaku 1,7-2,2bary.

Aplikace s tužidlem Body 627

Povrchy na které budete nanášet lak musí být suché zbaveny prachu a mastnoty. Pro odmaštění doporučujeme Antisil 770 nebo Antisil 771).

Následně připravíte směs v poměru 2:1 (2díly laku a 1díl tužidla Body 627). Do směsi přidáte ředidlo 740 5% a promícháte. Doba zpracovatelnosti takto připravené směsi je do 30min./20°C.

Na 1K ředidlovou nebo vodouředitelnou bázi nanese jednu plnou vrstvu laku. Po 15min./23°C odvětrání naneste druhou vrstvu laku. Po 15min./23°C je lak odolný prachu, po 50-60min./23°C je připraven k montáži. Leze jej i přisoušet 2-5min./60°C.

Pro aplikaci používejte stříkáci pistoli o velikosti trysky 1,2-1,3mm při tlaku 1,7-2,2bary.



Poměr tužení: 2:1 objemově



Tužidlo: Body 627 fast, 626 normal



Ředění: 5% ředidlem Body 740



Čas zpracování : 30-60min./ 20°C dle použití tužidla



Odvětrání: 3-5 min / 20°C



Doba schnutí: 60-105 minut/23°C, 10-15min./60°C



Doba schnutí IR: 5 minut



Nastavení stříkáci pistole: 1.2 – 1.3 mm 1,7 - 2,2 baru, 2 vrstvy 50 - 60 µm



Balení: 1l, 5l

Teoretická vydatnost: 7m²/l při 50µm suchého filmu

Měrná hmotnost: 0.96 ± 0.02 g/cm³

Pevný obsah: 47% ± 2%

Čistění: Body 740 Acryl Normal nebo nitro 767

Poznámka k produktu

Řiďte se instrukcemi tohoto technického listu. Používejte pouze doporučená tužidla a ředidla! Nepracujte při teplotách nižších než 15°C. Pro dotazy k aplikaci je možné kontaktovat technika HB Body od společnosti Body Color Tel:730 893 892 (Po-Pá 8 - 16 hodin)

Skladování

V suché místnosti při teplotě 5 - 25°C, 24 měsíců v originálních uzavřených obalech.



Používejte pracovní ochranné pomůcky: Masku, ochranné brýle, rukavice

Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/IIIB(e) pro tento produkt kategorie je 840 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC 840 g/l.