

HB Body 698

2K HS Clear Coat 2:1

- Snadno se nanáší
- Rychle schne
- Má tixotropní vlastnosti

Dvousložkový akrylátový lak HS excelentní kvality. Má výborný a dlouhotrvající lesk, vynikající rozliv a rychlé schnutí. Je vhodný pro vytvoření pomerančové i hladké struktury na částečné, lokální i celoplošné opravy autolaků. Díky svým tixotropním vlastnostem vůbec nestéká a je proto vhodný i pro neprofesionály. Nanáší se ve dvou vrstvách na 1K color solutions báze ředidlové nebo vodouředitelné. Tuží se v poměru 2:1 s tužidlem H752, H753, H754 nebo Body 620

Díky své kvalitě a celkovým vlastnostem je tento produkt skvělou variantou v poměru cena / kvalita než laky vyšší třídy.

Tabulku s poměrem tužení a ředění pro vytvoření hladké struktury nebo pomerančové kůry, nejdte v galerii tohoto produktu.



Odstín: Transparent

Informace k aplikaci

Aplikace s tužidlem Body 620, H752, H753 nebo H754

Povrchy na které budete nanášet lak musí být suché zbaveny prachu a mastnoty. Pro odmaštění doporučujeme Antisil 770 nebo Antisil 771). Následně připravíte směs v poměru 2:1 (2díly laku a 1díl tužidla Body H754). Do směsi přidáte ředidlo 740 5-15% a promícháte. Doba zpracovatelnosti takto připravené směsi je do 4hod./23°C. Lze jej i přisoušet 15-20 min/60°C. Na 1K ředidlovou nebo vodouředitelnou bázi nanese jednu plnou vrstvu laku. Po 10min./23°C odvětrání naneste druhou vrstvu laku. Po 8-16h/23°C je plně proschlý.

Pro aplikaci používejte stříkácké pistole o velikosti trysky 1,2-1,3mm při tlaku 1,7-2,2bary.



Poměr tužení: 2:1 objemově



Tužidlo: Body H752 slow, H753 normal, H754 fast



Ředění: 5-15% ředidlem Body 740 nebo 741



Čas zpracování : 4 hod./ 23°C



Odvětrání: 5-10min./23°C



Doba schnutí: 8-16 hod./23°C, 20-30min./60°C



Doba schnutí IR: 8-12 minut při vzdálenosti 60 - 70 cm



Ředění pro nástřik: 16-19 s DIN 4 / 20°C



Nastavení stříkácké pistole: 1.2-1.3 mm 1,7-2,2 baru, 2 vrstvy 50-60 µm



Balení: 1l, 5l

Měrná hmotnost: 0.99 ± 0.01 g/cm³

Pevný obsah: 50% ± 2%

Čistění: Body 740 Acryl Normal nebo nitro 767

Poznámka k produktu

Řiďte se instrukcemi tohoto technického listu. Používejte pouze doporučená tužidla a ředidla!! Nepracujte při teplotách nižších než 15°C.

Pro dotazy k aplikaci je možné kontaktovat technika pro HB Body od společnosti Body Color 730 893 892 (Po-Pá 8 - 16 hodin)

Skladování

V suché místnosti při teplotě 5 - 25°C, 24 měsíců v originálních uzavřených obalech.



Používejte pracovní ochranné pomůcky: Masku pro ochranu dýchacích cest, ochranné brýle, rukavice.

Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/IB(e) pro tento produkt kategorie je 840 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC 840 g/l.

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

