

## P411 Plnič (wet on wet)

- Pro nové díly
- Bez broušení

Body P411 akrylátový plnič s tužícím poměrem 4:1:1 (4 díly plniče 1 díl tužidla a 1 díl ředidla 740 nebo plastofixu 340) podle druhu povrchu. Je vhodný především pro aplikaci „mokrý do mokrého“ a je určen pro všechny druhy kovů, nebroušené nové díly, O.E.M. (E-COAT), kataforézních dílů, plastových nárazníků a jejich částí bez nutnosti předchozího broušení. Má výbornou absorpci dalších lakovaných vrstev, optimální rozliv, vysokou plnivost a výtečnou přílnavost. Díky možnosti nástřiku mokré do mokrého snížíte dobu lakování čímž ušetříte čas i peníze. Tento plnič **není vhodný** pro použití mokré do mokrého na polyesterové tmely (může dojít k mapování).



**Odstín:** bílý, šedý, černý.



**Poměr tužení:** 4:1 objemově



**Balení:** 1l, 4l

### Informace k aplikaci Wet On Wet (mokrý do mokrého)

Aplikace na kovové povrchy

Povrchy na které budete nanášet plnič Body P411 musí být suché zbaveny prachu a mastnoty. Nejlepších výsledků pro odmaštění dosáhnete produktem Antisil 770(normal) nebo 771(fast).

Následně připravte směs v poměru 4:1 s tužidlem Body H729 naředte 25% ředidlem Body 740 nebo 741 a naneste jednu plnou vrstvu (cca 20-25µm). Mezi další vrstvou nechte 20-30min./23°C odvětrat a můžete aplikovat vrchní barvu. Pro aplikace (WOW) používejte konvenční stříkáčskou pistoli o velikosti trysky 1,2-1,4mm při tlaku 1,7-2,2 baru.



**Tužení WOW:** Hb Body H729



**Ředění WOW:** 25% ředidlem Body 740-741



**Čas zpracování WOW:** 60-80min./23°C



**Ředění pro nástřik WOW:** 16-18s DIN 4 / 20°C



**Nastavení stříkáčské pistole pro WOW:** 1.2-1.4mm při tlaku 1,7-2.2 baru, jedna vrstva cca 20-25µm



**Odvětrání pro WOW:** 20-30min./23°C

### Informace k aplikaci na plasty (PLS)

Aplikace na plasty

Povrchy na které budete nanášet plnič Body P411 musí být suché zbaveny prachu a mastnoty. Nejlepších výsledků pro odmaštění dosáhnete produktem Antisil 770(normal) nebo 771(fast). Následně připravíte směs v poměru 4:1 s tužidlem Body H729, naředte 25% plastofixem Body P340, důkladně promíchejte a naneste jednu vrstvu (cca 20-25µm). Mezi další vrstvou nechte 20-30min./23°C odvětrat a můžete aplikovat vrchní barvu. Pro aplikace (WOW) používejte konvenční stříkáčskou pistoli o velikosti trysky 1,2-1,4mm při tlaku 1,7-2,2 baru.



**Tužení PLS:** Hb Body H729



**Ředění PLS:** 25% plastofixem Body P340



**Čas zpracování PLS:** 60-80min./23°C



**Ředění pro nástřik PLS:** 16-18s DIN 4 / 20°C



**Nastavení stříkáčské pistole pro PLS:** 1.2-1.4mm při tlaku 1,7-2.2 baru, jedna vrstva cca 20-25µm

### **Poznámka k produktu**

Řiďte se instrukcemi tohoto technického listu. Používejte pouze doporučená tužidla a ředidla!! Nepracujte při teplotách nižších než 15°C. Pro dotazy k aplikaci je možné kontaktovat technika pro HB Body od společnosti Body Color 730 893 892 (Po-Pá 8 - 16 hodin)

### **Skladování**

V suché místnosti při teplotě 5 - 25°C, 24 měsíců v originálních uzavřených obalech.



**Používejte pracovní ochranné pomůcky:** Masku pro ochranu dýchacích cest, ochranné brýle, rukavice.

### **Hodnoty VOC**

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/IB(e) pro tento produkt kategorie je 780 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC 780 g/l.