


HB Body HYD 100

Vodou ředitelná izolační hmota

- Flexibilní
- Vnější i vnitřní části karoserie

Vodou ředitelná izolační hmota na bázi akrylátových pryskyřic. Má výbornou přilnavost a flexibilitu. Je vhodný pro vnější a vnitřní části karosérie. Nanáší se speciální stříkací pistolí (HB Body UBS) tlakem 5-6 barů. (Zkrácená tryska vytváří jemnou strukturu, zatím co delší tryska strukturu hrubší.) **Po zaschnutí můžeme přelakovat jakýmkoliv lakovacím systémem.** Stříkací pistol je omyvatelná čistou vodou.



 **Odstín:** Bílá, Černá, Šedá

 **Tužidlo:** Netuží se

Ředění: 15-30% vody pro docílení jemné struktury

 **Doba schnutí:** 24h / 20°C

 **Doba schnutí IR:** 30min / 60°C

 **Nastavení stříkací pistole a nástřik:** 4mm 5-6 bar

 **Nastavení stříkací pistole HLVP a nástřik:** 1.7mm 2 bar 2 vrstvy = 60-100 micron

 **Balení:** 1l

Teoretická vydatnost: 2-3 m² / l at 100 micron

Měrná hmotnost: 1.31 g/cm³

Pevný obsah: 45%

Čistění: čistou vodou

Hodnoty VOC

Maximální obsah VOC daný směrnici VOC (2004/42/EC) v této kategorii je 840 g/l. Obsah VOC v tomto výrobku připraveného k použití je 50 g/l.

 **Používejte pracovní ochranné pomůcky:** dýchacích cest a očí.

Poznámka k aplikaci

Hrubá struktura

Neředí se, použijte HB Body UBS pistoli 4mm tlak 5-6 bar

Jemná struktura

Naředte 15-30% čisté vody, použijte HVLV pistoli s tryskou 1,7mm naneste 2 vrstvy, zbruste P400-P800. Přelakujte 2K, 1K nebo Aqua systémem HB Body.