

HB Body C496

2K HS Clear Coat 2:1

- Vynikající rozliv
- Výborná mechanická odolnost
- Velmi lesklý povrch

Dvousložkový akrylátový lak HS s vynikajícím rozlivem a vypnutím. Je vhodný na částečné i celoplošné lakování automobilů s hladkou strukturou. Nanáší se ve dvou vrstvách na 1K color solutions báze ředidlové nebo vodouředitelné. Tuží se v poměru 2:1 s tužidlem H752, H753 nebo H754.



Odstín: Transparent

Informace k aplikaci

Povrchy na které budete nanášet lak musí být suché zbaveny prachu a mastnoty. Pro odmaštění doporučujeme Antisil 770 nebo Antisil 771. Následně připravíte směs v poměru 2:1 (2díly laku a 1díl tužidla H752, H753, H754). Do směsi přidáte ředidlo Body 740 0-10% a promícháte. Doba zpracovatelnosti takto připravené směsi je do 4-6hod./23°C.

Na 1K ředidlovou nebo vodouředitelnou bázi nanese jednu plnou vrstvu laku. Po 10-12min./23°C odvětrání naneste druhou vrstvu laku. Po 14-18hod./23°C je lak plně proschlý a připraven k montáži. Lze jej též přisoušet kde dosahuje plného proschnutí za 15-30 min./60°C.

Pro aplikaci používejte buď konvenční stříkáčské pistole o velikosti trysky 1,3-1,4mm při tlaku 2-3bary nebo pistole systému HVLP o velikosti trysky 1,2-1,3mm při tlaku 2 bary.



Poměr tužení: 2:1 objemově



Tužidlo: Body H752 slow, H753 normal, H754 fast



Ředění: 0-10% Body 740 Normal nebo Body 741 Slow



Čas zpracování: 4-6hod./23°C



Odvětrání: 10-12min./23°C



Doba schnutí: 14-18 hod./23°C, 15-30 min./60°C



Doba schnutí IR: 8-15 minut ze vzdálenosti 60 - 70 cm



Ředění pro nástřik: 14-15s. DIN 4 / 20°C



Nastavení stříkáčské pistole: 1.3 - 1.4 mm 2 - 3 bar, 2 vrstvy po 40-50µm (1,6-2mil.)



Nastavení stříkáčské pistole HLVP a nástřik: 1.2 - 1.3 mm 2 bar, 2 vrstvy po 40-50µm (1,6-2mil.)



Balení: 1l, 5l + 400ml sprej

Teoretická vydatnost: 7-8 m²/l při 50µm suchého filmu

Měrná hmotnost: 0.98 ± 0.02 g/cm³

Pevný obsah: 49% ± 2%

Čistění: Body 740 Acryl Normal

Poznámka k produktu

Řiďte se instrukcemi tohoto technického listu. Používejte pouze doporučená tužidla a ředidla!! Nepracujte při teplotách nižších než 15°C. Pro dotazy k aplikaci je možné kontaktovat technika pro HB Body od společnosti Body Color 730 893 892 (Po-Pá 8 - 16 hodin)

Skladování

V suché místnosti při teplotě 5 - 25°C, 24 měsíců v originálních uzavřených obalech.



Používejte pracovní ochranné pomůcky: Masku pro ochranu dýchacích cest, ochranné brýle, rukavice.

Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/IB(e) pro tento produkt kategorie je 840 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC 840 g/l.

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

