

Body C495

2K HS Clear Coat 4:1

- Rychlé schnutí
- Na bodové opravy

Dvousložkový akrylátový express lak vysoké kvality. Má prodlouženou životnost lesku, vynikající rozliv a extra rychlé schnutí. Je vhodný pro vytvoření hladké struktury na bodové nebo částečné opravy automobilů. Nanáší se ve dvou vrstvách na 1K color solutions báze ředidlové nebo vodouředitelné. Jeho teoretická vydatnost je 7m² při 50um suchého filmu. Tuží se v poměru 4:1 s tužidlem H753 nebo 727 Polar.



Odstín: Transparent

Informace k aplikaci

Povrchy na které budete nanášet lak musí být suché zbaveny prachu a mastnoty. Pro odmaštění doporučujeme Antisil 770 nebo Antisil 771. Následně připravíte směs v poměru 4:1 (4díly laku a 1díly tužidla H753 nebo Body 727 polar). Do směsi přidáte ředidlo Body 740 0-10% a promícháte. Doba zpracovatelnosti takto připravené směsi je do 2,5hod./23°C.

Na 1K ředidlovou nebo vodouředitelnou bázi nanese jednu plnou vrstvu laku. Po 10min./23°C odvětrání naneste druhou vrstvu laku. Po 8hod./23°C je lak plně proschlý a připraven k montáži. Lze jej i přisoušet 10 min./60°C.

Pro aplikaci použijte stříkáč pístele o velikosti trysky 1,2-1,3mm při tlaku 1,7-2,2bary.



Poměr tužení: 4:1 objemově



Tužidlo: Body H753 normal nebo 727 polar



Ředění: 0-10% Body 740 Normal nebo Body 741 Slow



Čas zpracování : 2,5hod./ 23°C



Odvětrání: 5min./23°C



Doba schnutí: 8hod./23°C, 10 min./60°C



Doba schnutí IR: 5-7 minut ze vzdálenosti 60 - 70 cm



Ředění pro nástřik: 15-18 s. DIN 4 / 20°C



Nastavení stříkáč pístele: 1.2-1.3 mm 1,7-2,2 baru, 2 vrstvy 50-60 µm



Balení: 1l, 1l satén, 5l, 400ml satén sprej

Teoretická vydatnost: 7m²/l při 50µm suchého filmu

Měrná hmotnost: 0.95 ± 0.02 g/cm³

Pevný obsah: 39% ± 2%

Čistění: Body 740 Acryl Normal nebo nitro 767

Poznámka k produktu

Řiďte se instrukcemi tohoto technického listu. Používejte pouze doporučená tužidla a ředidla!! Nepracujte při teplotách nižších než 15°C. Pro dotazy k aplikaci je možné kontaktovat technika pro HB Body od společnosti Body Color 730 893 892 (Po-Pá 8 - 16 hodin)

Skladování

V suché místnosti při teplotě 5 - 25°C, 24 měsíců v originálních uzavřených obalech.



Používejte pracovní ochranné pomůcky: Masku pro ochranu dýchacích cest, ochranné brýle, rukavice.

Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/IB(e) pro tento produkt kategorie je 840 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC 840 g/l.

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

