


Color Solutions 2K mix-systém

2K Mix systém

- Vysoká mechanická odolnost
- Rychle schnoucí
- Vysoký trvalý lesk

Rychle schnoucí **dvousložková akrylátová barva** s vysokým leskem. Je odolná proti chemickému a mechanickému poškození a nepříznivým klimatickým vlivům. Tuží se v poměru 2:1 tužidlem H753, H754 či H752. Lze jej tónovat na míchacím zařízení s možností propojení softwaru se spektrofotometrem, který naskenuje donesené vzorky barev či odstínů na jednotlivých vozidlech. Nedílnou součástí míchacího zařízení jsou ručně stříkané colorboxy pro snadné vyhledávání odstínů.



 **Odstín:** Tisíce dostupných odstínů pokrývající většinu automobilových značek/zemědělské techniky a RAL odstínů.

Informace k aplikaci

Povrchy na které budete nanášet 2K Color Solution musí být suché zbaveny prachu a mastnoty. Pro odmaštění doporučujeme Antisil 770 nebo Antisil 771 Fast.


Následně připravíte směs v poměru 2:1 (2díly barvy a 1díly tužidla H753/H754/H752). Do směsi přidáte ředidlo Body 740 10-15% a důkladně promícháte. Doba


zpracovatelnosti takto připravené směsi je do 6hod./23°C. Přelit přes papírové síto 125 µm.

Na předem připravený povrch nanese první vrstvu barvy pistolí s tryskou 1,2-1,7mm 2,2bar (25 - 32 psi), po zavradnutí 8-15 minutách se může nanést druhá finální vrstva.


Přešetnění je možné po úplném vytvrzení (10-14hod při 23°C)

 **Poměr tužení:** 2:1

 **Tužidlo:** Hb Body H754 Fast / H753 Normal / H752 Slow


 **Ředění:** 10 - 15% Hb Body 740 Acrylic Normal

 **Čas zpracování :** 2 - 6hod při 23°C

 **Odvětrání:** 8 - 15min při 23°C

 **Doba schnutí:** 10 - 14hod při 23°C

 **Doba schnutí IR:** 20 - 30 min / 60°C

 **Nastavení stříkací pistole HLVP a nástřik:** 1.2 - 1.7mm - 2.2 bar (25 - 32 psi) dvě vrstvy 40-50 µm

 **Balení:** 1l, 3,75l

Teoretická vydatnost: 7 - 11 m²/l při vrstvě 50 µm suché vrstvy


Měrná hmotnost: 0.9 - 1.2 g/cm³

Pevný obsah: 36 - 58%

Čistění: Hb Body 740 Normal Thinner

Skladování

V suché místnosti při teplotě 5 - 25°C, 24 měsíců v originálních uzavřených obalech

 **Používejte pracovní ochranné pomůcky:** Masku pro ochranu dýchacích cest, ochranné brýle, rukavice.

Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/IB(e)(840)840 pro tento produkt kategorie je 840 g / l. Tento produkt obsahuje maximum VOC 840 g / l.

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

