

## HB Body U951 Autoflex - sprej

Přelakovatelná izolační hmota

- Vynikající přilnavost
- Trvalá pružnost
- Není nutné přelakování

Izolační tixotropní hmota s vysokým obsahem kaučuku ve spreji. Je určena jako ochrana proti mechanickému poškození podvozku, prahů, lemů, případně i interiérových částí kufrů, podlah apod. Má velmi dobrou přilnavost, trvalou pružnost a lze ji přelakovat jak 1K tak i 2K systémy. Nanášejte ji na předem antikorozně ošetřené povrchy. Pro zvýšení přilnavosti, při vrchním lakování, doporučujeme použít jako mezivrstvu Body 340 plastofix.



**Odstín:** bílý, šedý, černý.

### Informace k aplikaci

Než začnete aplikovat tlumící hmotu musí být povrch, který chcete takto ošetřit, opatřen uceleným nátěrovým systémem (základ+vrch.barva nebo chassis coat základ s vrchem)

Tlumící hmotu aplikujte ze vzdálenosti cca 20-30cm od povrchu, do kříže, dvě až tři vrstvy při teplotě 10°C-25°C. Mezi vrstvami nechte dobu odvětrání 10-15 minut.

Povrchy Na které budete materiál aplikovat musí být čisté, suché zbavené prachu a mastnoty.



**Odvětrání:** 10-15min./23°C



**Doba schnutí:** 4-5hod./23°C



**Protřepání:** Ano, 2-3 minuty



**Balení:** sprej 400ml

**Měrná hmotnost:** 0.99 ± 0.02 g/cm<sup>3</sup>

**Čistění:** Body 740 Acryl Normal nebo nitro 767

### Skladování

Ve stinném místě při teplotě +5°C - +25°C, 36 měsíců od data výroby.



**Používejte pracovní ochranné pomůcky:** Rukavice, ochranné brýle nebo masku pro ochranu dýchacích cest

### Hodnoty VOC

Maximální obsah VOC daný směrnici VOC (2004/42/EC) v této kategorii je 840g/l. Obsah VOC v tomto výrobku připraveného k použití je 650g/l.