

## HB Body 932 Bitumen-Wax

Nepřelakovatelná stále pružná izolační hmota s voskem

- Rychle schne
- Trvale pružná

Speciální izolační hmota na bázi umělých pryskyřic, kaučuku, asfaltu a vosku. Je určena k ochraně proti korozi, mechanickému poškození podvozku a ke snížení hluku. **Má trvalou pružnost i při vysokém rozsahu teplot od -20°C do +60°C.** Má velmi dobrou přilnavost na čistém povrchu i původních izolačních nástřicích. Nanáší se štětcem nebo speciální stříkací UBS pistolí. Povrch nelze přelakovat. Vlastnostmi stejný produkt v kartuši má označení Body 933.



**Odstín:** Černá

### Informace k aplikaci

Povrchy před aplikací HB Body 932 Underbody musí být čisté, suché a zbaveny prachu. Odmastěte s HB Body 770 Antisil Normal



**Ředění:** 20-30% 767 ECO-THINN NITRO THINNER



**Doba schnutí:** 2h / 23°C



**Nastavení stříkací pistole UBS:** 4-5mm tlak 5-6 bar



**Balení:** 4l

**Teoretická vydatnost:** 4-5 m<sup>2</sup>/l at 100micron

**Měrná hmotnost:** 1.0 - 1.2 g/cm<sup>3</sup>

**Pevný obsah:** 70%

**Čistění:** 740 ACRYL NORMAL THINNER / 767 ECO THINN NITRO THINNER

### Poznámka k produktu

Před aplikací ponechte produkt alespoň 24hod. při pokojové teplotě.

### Skladování

Ve stinném místě při teplotě +5°C - +25°C



**Používejte pracovní ochranné pomůcky:** dýchacích cest a očí.

### Hodnoty VOC

Maximální obsah VOC daný směrnici VOC (2004/42/EC) v této kategorii je 840 g/l. Obsah VOC v tomto výrobku připraveného k použití je 395 g/l.