

HB Body P961 Etch primer - sprej

Reaktivní základová barva

- rychlé schnutí
- hladký povrch bez broušení

Reaktivní základová rychleschnoucí barva na kyselinové bázi. Je určena k aplikaci na kovové materiály jako je nerez, pozink, měď, hliník, chrom, galvanizované povrchy nebo čisté železo. Rychle schne, má skvělou přilnavost a dokonalý povrch po zachnutí. Na dokonale proschlou základovou barvu můžete nanášet stěrkové polyesterové tmely od HB Body.



Odstín: šedý

Informace k aplikaci

Povrch musí být čistý, suchý, zbaven prachu a mastnoty. Pro odmaštění doporučujeme použít Antisil 770 (771). V případě potřeby odstraňte odlupující se části rzi či zbytky nesoudržných starých barev.

Aplikujte ze vzdálenosti 20 - 30 cm, nanášejte 2-3 tenké vrstvy, cca 20-30µm

Na povrch Body 961 Etch Primer po plném proschnutí můžete tmelit všemi druhy polyesterových stěrkových tmelů HB Body a aplikovat 1K a 2k nátěrové systémy.

Nelze jako další vrstvu aplikovat Body 260, P218, P261 a stříkané polyesterové hmoty!!!



Odvětrání: 5 min / 23°C



Doba schnutí: 10 min / 23°C



Protřepání: Ano, 2-3 minuty



Broušení za sucha: Nebrousí se



Broušení za mokra: Nebrousí se



Balení: 400ml

Měrná hmotnost: 0.75 ± 0.02 g/cm³

Pevný obsah: 12% ± 2%

Poznámka k produktu

Po použití otočte sprej dnem vzhůru a vystříkněte malé množství pro vyčištění trysky.

Skladování

Ve stinném místě při teplotě +5°C - +25°C, 36 měsíců od data výroby



Používejte pracovní ochranné pomůcky: Masku pro ochranu dýchacích cest, ochranné brýle, rukavice.

Hodnoty VOC

Maximální obsah VOC daný směrnici VOC (2004/42/EC) v této kategorii je 840 g/l. Obsah VOC v tomto výrobku připraveného k použití je 840 g/l.