

## Body Tmel LP PLUS

**Body Tmel LP PLUS** je Polyesterový, dvousložkový, stěrkový tmel nové generace s antikorozními účinky a jemnou konzistencí. Je vhodný k tmelení středních nerovností kovových i dřevěných povrchů. Rychle schne, je lehce brousitelný brusnými papíry zrnitosti P80 a dává hladký a neporézní povrch. Vzhledem k obsahu vysoce kvalitních pryskyřic je snadno rozšíratelný a zanechává minimální přechody.

K tmelení středních nerovností, jako mezivrstva po hrubém tmelení, před tmelením jemným a před stříkáním základovými plniči.

### INFORMACE O VÝROBKU

<b>Druh</b>	: Polyesterový dvousložkový stěrkový tmel
<b>Způsob aplikace</b>	: Pružnou stěrkou
<b>Ředění</b>	: Neředí se
<b>Tužidlo</b>	: BODY HARDENER dodává se s tmelem. Max. objemový poměr tužení: 2 - 3%
<b>Doba schnutí</b>	: 15 - 20 min/20°C
<b>Odstíny</b>	: Žlutý
<b>Skladovatelnost</b>	: Skladujte mezi 5°C až 40 °C

### PŘÍPRAVA POVRCHU- APLIKACE

Opravovaný povrch zdrsnit (broušením). Odstranit korozi a očistit. Odmastit výrobkem Body Antisil, popř. techn. benzínem. Velké nerovnosti tmelit BODY Tmelem se skelnými vlákny (F217) a přebrousit za sucha brusným papírem zrnitosti P80-120.

Připravit potřebné množství tmelu a tužidla ve stanoveném poměru. Dobře promíchat. Spotřebovat do 5 – 7 minut. Tmelit stěrkou, tloušťka jedné vrstvy 4 – 5 mm.

Po vytvrzení přebrousit za sucha brusným papírem zrnitosti P80. Při broušení pod vodou je nutné povrch důkladně vysušit!

Před lakováním emaly je nutné vzniklé nedodělky (chyby po brusných papírech) přetmelit jemným tmelem, větší plochy stříkacím tmelem a základovým plněčem BODY (333, 334, 335).

